

## ELASTOSIL® LR 3844/50 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Connectors, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Комплект низкого сжатия<br>Самосмазывающийся  |
| Используется       | Автомобильные Приложения<br>Автомобильная крышка под капот<br>Прокладки<br>Уплотнения |
| Метод обработки    | Литье под давлением<br>Литье под давлением (LIM)                                      |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет               | Оранже               |                   |                 |
| Плотность          | 1.13                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Вязкость           | 2000                 | Pa·s              | DIN 53019       |

| Cured Properties            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суху (Shore A) | 50                   |                   | DIN 53505       |
| Прочность на растяжение     | 9.00                 | MPa               | DIN 53504       |
| Удлинение при разрыве       | 500                  | %                 | DIN 53504       |
| Комплект сжатия             | 13                   | %                 | DIN ISO 815-B   |
| Tear Strength               | 30.0                 | kN/m              | ASTM D624B      |
| Fluid Content               | 4.0                  | %                 |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

