

## Fluon® PTFE PA1020Z

20% стекловолокно

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

### Описание материалов:

Fluon®PTFE FC has improved creep and wear resistance. A wide range of fillers such as glass fiber, graphite, bronze, carbon fiber are available. Properties of each grades are listed later in tables.

Applications:

bearing  
gasket  
valvedisk  
V-ring  
O-ring  
plug  
valve  
sheet  
pump  
impeller  
mechanical seal

Characteristics:

improved wear resistance.  
improved compression resistance  
filler can be damaged by strong base and hydrogen fluoride  
improved power flow for Z-type of PA

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу	
Характеристики	Хороший поток	
Используется	Подшипники	
	Прокладки	
	Вилки	
	Детали Насоса	
	Уплотнения	
	Лист	
	Клапаны/Детали Клапана	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
--	2.22	g/cm <sup>3</sup>
--	0.880	g/cm <sup>3</sup>
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	22.1	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	320	%

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Median Particle Size	715.0	µm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

