

Karina BLACK PVC COMPOUND 808D48/ 1-C-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 70C (PVC/F AND ST1) RECOMMENDED FOR INSULATION AND JACKETING OF ELECTRICAL FLEXIBLE WIRES AND CABLES.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Используется | Кабельный кожух Электронная изоляция Применение проводов и кабелей | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность ¹ | 1.35 to 1.41 | g/cm ³ | IEC 60811-1-3 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -0.920 to 0.680 | | ME 12 |
| Цвет b | -1.00 to 0.600 | | ME 12 |
| Color L | 25.9 to 27.5 | | ME 12 |
| Максимальное отклонение удлинения | < 25 | % | IEC 60811-1-2 |
| Максимальная вариация прочности на растяжение | < 25 | % | IEC 60811-1-2 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 78 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | > 150 | % | IEC 60811-1-1 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-2 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | > 150 | % | IEC 60811-1-2 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -25.0 | °C | ASTM D746 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости ⁴ | > 1.0E+13 | ohms-cm | ASTM D257 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |

4.

24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

