

## Boltaron 3017 G2 SurPrint

Rigid Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

### Описание материалов:

SurPrint G2 is an economy grade print stock of quality rigid vinyl, suitable for most printing applications.

Flexibility of print surfaces to fit your specific printing needs. Available corona treatment on one or both sides broadens potential uses and increases flexibility in processing.

SurPrint G2 can be used in single core or laminated core applications and is compatible with coated or uncoated overlays.

SurPrint G2 print stock offers good flex properties, embossed character retention and color consistency making it the ideal product for non-secure card applications where durability and performance are critical.

Standard Gauges-

...3016 Homopolymer

...3017 Copolymer

Colors - White and custom colors

Sizes - Sheets cut to specifications

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Прочный Отличная Печатающая способность Хорошая стабильность цвета Хорошая цветность Хорошая гибкость Хорошая технологичность Перерабатываемый материал		
Используется	Потребительские приложения Декоративные дисплеи Этикетки Ламинаты Печатный лист		
Внешний вид	Доступные цвета Белый		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Модуль растяжения	2720	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	32.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2860	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	57.0	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact	150	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	66.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	78.0 to 82.0	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat