

## ELASTOSIL® LR 3070/30 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

### Главная Информация

Используется	Прокладки
	Инжекционный метод литья
	Уплотнения

Метод обработки	Кокструзия
	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	530	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	29		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	700	%	DIN 53504
Комплект сжатия	30	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	17.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

