

PrimaFlex® LH 19001

Linear Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: LH 19001 is a hexene copolymer LLDPE film resin.

Applications: Industrial liners / Garment bags / Co-extrusion

Features: Excellent toughness and strength

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая прочность Хорошая прочность Гексен-комномер		
Используется	Сумки Пленка Вкладыши		
Метод обработки	Кокэструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.95	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D1922
MD : Yield	2.76	MPa	
TD : Yield	4.34	MPa	
MD : Break	32.8	MPa	
TD : Break	24.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	520	%	
TD : Break	780	%	
Ударное падение Dart ¹	160	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (45°)	33		ASTM D523
Haze	21	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

