

ELASTOSIL® R 420/40

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Exhaust-Pipe Suspensions, Automotive & Transportation

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация

Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая прочность на разрыв

Используется	Автомобильные Приложения
	Уплотнение
	Прокладки
	Мембраны
	Применение питьевой воды
	Профили
	Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
Метод обработки	Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		DIN 53505
Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504

Удлинение при разрыве	630	%	DIN 53504
Комплект сжатия	34	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	43.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	50	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat