

## Petrothene® NA204000 (Injection)

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Petrothene NA204000 resin exhibits an excellent balance of toughness and softness, with excellent dimensional stability. Typical applications include housewares, toys, containers and novelty items.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая прочность Соответствие пищевого контакта		
Используется	Контейнер Игрушка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield	10.3	MPa	ASTM D638
Fracture	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield	17	%	ASTM D638
Fracture	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	207	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	163	°C	
Средняя температура	177	°C	
Передняя температура	177	°C	

Температура сопла	177	°C
-------------------	-----	----

## NOTE

1. Type 4
2. Type 4

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat