

## Geon™ Vinyl Wire & Cable WJAX208U

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Wire & Cable WJAX208U is a flexible PVC product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

ROHS certification

daylight resistance

Главная Информация			
Характеристики	Солнечная стойкость, 720 часов		
Используется	Применение проводов и кабелей Проволочная оболочка		
Типы проводов	CATV		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	250	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение			ASTM D471
720 hr <sup>3</sup>	95	%	ASTM D471
100°C, 168 hr <sup>4</sup>	110	%	ASTM D471
Изменение максимального удлинения			ASTM D471
720 hr <sup>5</sup>	92	%	ASTM D471
100°C, 168 hr <sup>6</sup>	60	%	ASTM D471
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-33.0	°C	ASTM D746
Оценка температуры UL <sup>7</sup>	60	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	29	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

0.075"); -

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	182 - 193	°C

#### NOTE

1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min
3.	Xenon Weatherometer - 35 mil sample thickness
4.	35 mil sample thickness
5.	Xenon Weatherometer - 35 mil sample thickness
6.	35 mil sample thickness
7.	35 mil sample thickness

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat