

## Ferro PP CPP30GF33BK

31% полезных ископаемых

Polypropylene Homopolymer

Ferro Corporation

### Описание материалов:

Meets/Exceeds Ford Engineering Specification WSS-M4D927-A.

Primary end use is for blower wheels.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 31% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Гомополимер		
	Термическая стабильность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.6	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.2	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	33.1	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль-Касательная	2600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180
-40°C	2.1	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
23°C	3.1	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	119	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	70.0	°C	ISO 75-2/A

### Дополнительная информация

Tensile/Izod Change, ISO 188, 1000 hours, 140°C: -5%/-9%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

