Escorene™ Ultra LD 701.ID

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 701.ID is a fractional melt index copolymer special film resin containing 10.1% (mass fraction) vinyl acetate, which is used for applications requiring high heat sealing, high strength and high toughness (especially at low temperatures).

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.932	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.19	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	10.1	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	107	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	121	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	35.3	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	35.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	300	%	ASTM D882
TD: Fracture	620	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	660	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	91	g	ASTM D1922
TD	85	g	ASTM D1922
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	83.0	°C	ASTM D1525
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	70		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat