

OKITEN® 245 A

Low Density Polyethylene

DIOKI d.d.

Описание материалов:

OKITEN® 245 A is low density polyethylene, without slip agent, intended for extrusion of general purpose blown film of high transparency and gloss. OKITEN® 245 A is characterized by excellent processing properties and thermal stability. Extruded film has good mechanical properties. OKITEN® 245 A is extruded in temperature range from 145°C to 170°C. Recommended film thickness: 0.025 mm to 0.060 mm.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая технологичность
	Хорошая термическая стабильность
	Стабилизация тепла
	Высокая четкость
	Глянцевый
Используется	Смешивание
	Пленка
	Пена
	Толстостенные детали
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
	EC 2002/72/EC
	EC 2004/19/EC
	EC 94/62/EC
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия
	Экструзионная пленка
	Экструзия пены
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ISO 1133

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	47		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	10.5	MPa	
Break	13.5	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	550	%	ISO 527-2
Коэффициент трения			ISO 8295
vs. Itself - Dynamic	> 0.40		
vs. Itself - Static	> 0.40		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.025 mm to 0.060 mm		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	93.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	114	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (25.0 µm)	4.0	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	145 to 170	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

