

Ateva® 1941

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Celanese EVA Performance Polymers

Описание материалов:

This resin is commonly used for extrusion coating, coextrusion and specialty lamination applications.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Сополимер		
Используется	Нанесение покрытия Ламинаты		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие Кокэкструзия Уплотнительная экструзия Экструзия Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.937	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	19.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D882A
MD : Break	15.0	MPa	
TD : Break	13.0	MPa	
Удлинение при растяжении ²			ASTM D882A
MD : Break	520	%	
TD : Break	610	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	51.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	84.0	°C	ASTM D3418
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава	< 210	°C
----------------------	-------	----

NOTE

1. 500 mm/min
2. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat