

Adsyl 5 C 39 F

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adsyl 5 C 39 F is an advanced polyolefin, specially designed for use as a sealing or metallized layer in co-extruded film applications.

This grade features a very low seal initiation temperature.

It contains anti-block additives.

For regulatory information please refer to Adsyl 5 C 39 F Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация	
Добавка	Антиблок
Характеристики	Антиблокировка
	Приемлемый пищевой контакт
	Термогерметичность при низкой температуре
Используется	Двухосно-ориентированная пленка
	Литая пленка
	Ламинаты
	Термоусадочная пленка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка
	Литая пленка
	Созэкструдированная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Модуль растяжения			ISO 527-3/25
MD : 50 µm, Cast Film	280	MPa	
TD : 50 µm, Cast Film	280	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-3/500
MD : Yield, 50 µm, Cast Film	14.0	MPa	
TD : Yield, 50 µm, Cast Film	14.0	MPa	
MD : Break, 50 µm, Cast Film	45.0	MPa	
TD : Break, 50 µm, Cast Film	35.0	MPa	

Удлинение при растяжении			ISO 527-3/500
MD : Yield, 50 µm, Cast Film	17	%	
TD : Yield, 50 µm, Cast Film	15	%	
MD : Break, 50 µm, Cast Film	900	%	
TD : Break, 50 µm, Cast Film	800	%	
Температура инициализации уплотнения	105	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	62.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	107	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	132	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 50.0 µm, Cast Film)	87		ASTM D2457
Haze (50.0 µm, Cast Film)	1.2	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

