

Generic Rubber

Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Rubber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.888 to 1.94	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.621 to 4.14	MPa	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Время доставки	2.0 to 2.1	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (23°C)	1.10 to 1.21	g/cm ³	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость по суше (23°C)	25 to 70		
Прочность на растяжение (23°C)	8.26 to 10.0	MPa	
Удлинение при разрыве (23°C)	440 to 810	%	
Tear Strength (23°C)	12.3 to 39.4	kN/m	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat