

ProvaMed® TPE 1158

Thermoplastic Elastomer

ACTEGA GmbH

Описание материалов:

ProvaMed® TPE 1158 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of ProvaMed® TPE 1158 are:

Sterilizable

Biocompatible

Typical application of ProvaMed® TPE 1158: Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый Стерилизуемый оксид этилена Радиационный стерилизуемый Паровой стерилизуемый		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI		
Внешний вид	Доступные цвета Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 5 sec	58		
Shore D, 5 sec	12		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.00	MPa	DIN 53504
Tensile Stress (Yield)	5.40	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	DIN 53504
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	23	%	

70°C, 22 hr	89	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	-57.0	°C	DSC
Температура плавления (DSC) ²	151	°C	DSC
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	20.0 to 30.0	°C	
Задняя температура	140 to 210	°C	
Средняя температура	140 to 210	°C	
Передняя температура	140 to 210	°C	
Температура сопла	180 to 220	°C	
Температура формы	20.0 to 60.0	°C	

NOTE

1. Heating rate 10 K/minMelting peak from second heating cycle
2. Heating rate 10 K/minMelting peak from second heating cycle

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

