

# Chemfluor FEP

Perfluoroethylene Propylene Copolymer

Saint Gobain - Norton

## Описание материалов:

Chemfluor FEP is a Perfluoroethylene Propylene Copolymer (FEP) product. It is available in North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Low to No Odor/Taste

Chemical Resistant

Good Flexibility

Good UV Resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Хорошая износостойкость</p> <p>Высокая чистота</p> <p>Низкий и без запаха</p> <p>Низкий на вкус</p> <p>Нетоксичный</p>		
Используется	Приложения для обслуживания пищевых продуктов		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Трубка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.010	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Yield)	280	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	204	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-73.3	°C	ASTM D746
Температура плавления	260 to 277	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Диэлектрическая прочность	79	kV/mm	ASTM D149
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	V-0		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

