

HANWHA LLDPE 9730

Linear Low Density Polyethylene

Hanwha Chemical

Описание материалов:

HANWHA Coating Resin 9730 is manufactured by UNIPOL gas phase process and designed for variety of extrusion coating application such as tarpaulin especially. Coating Resin 9730 is well known for its excellent draw-down, adhesion to HDPE yarn and high quality assurance.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая просадка Низкая горловина		
Используется	Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	10.3	MPa	
Break	16.7	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	670	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи водяного пара	7.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Допустимая скорость нанесения покрытия ¹ (305°C)	> 8.3	m/sec	
Вырез-в ² (305°C)	45.0	mm	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	200 to 300	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	200 to 300	°C	

Зона цилиндра 5 темп.	200 to 300	°C
Температура адаптера	300	°C
Температура матрицы	300	°C

NOTE

1. 100 m/min line speed, 80 kg/hr output
2. 100 m/min line speed, 80 kg/hr output

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

