

Sylvin 83055-58D Black

Rigid Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 83055-58D Black Is A Semi-Rigid Vinyl Compound Formulated For Extrusion Applications Requiring Good Low Temperature Properties.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкая термостойкость Универсальный | | |
| Используется | Промышленное применение Универсальный | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.33 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw D | 58 | | ASTM D2240 |
| Shaw D, 10 seconds | 58 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 23.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 330 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 136 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -23.0 | °C | ASTM D746 |
| Температура плавления | 177 - 191 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

