

SWANCOR Epoxy 901-2T

Ероху; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

Описание материалов:

Suitable for CIPP application

Excellent mechanical properties and chemical resistance as SWANCOR 901.

High Thix Index >3.5.

Medium elongation

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Алифатический Хорошая химическая стойкость Соленая вода/спрей		
Формы	Жидкость		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	17	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	3000	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

