

TROSIFOL® Solar R40 Ultra White

Polyvinyl Butyral

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

TROSIFOL® Solar R40 Ultra White is a Polyvinyl Butyral (PVB) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

| Главная Информация | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.16 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 70 | | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 23.0 | MPa | ISO 527-3 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 250 | % | ISO 527-3 |
| Adhesion to Glass ¹ | > 16.0 | MPa | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| CLTE-Поток | 2.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Удельный нагрев | 1850 | J/kg/°C | ISO 11357-4 |
| Теплопроводность | 0.22 | W/m/K | EN 12664 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости ² (23°C) | 1.0E+14 | ohms-cm | IEC 60093 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент пропускания ³ | < 1.0 | % | EN 410 |
| NOTE | | | |
| 1. | Compressive Shear Strength | | |
| 2. | At 0.5% H2O content | | |
| 3. | LSG made of 2 x 3 mm low-iron glass | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

