

Nylene® 4114 HS

Polyamide 66

Custom Resins Group

Описание материалов:

Heat-stabilized, impact-modified nylon 6/6 molding resin with high impact strength and increased flexibility
Approved for automotive use under Ford Motor Company specification ESA-M4D379-B and ASTM D4066 PA0161

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая ударопрочность Стабилизация тепла Модификация удара		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.4	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	48.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	60	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1710	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	960	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	58.9	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	260	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

