

DJSilicone NE-9260

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

Character: Excellent extrusion properties and yellowing resistance

Application: NE-92 is suitable for all kinds of silicone rubber tubes for food processing, medical use and E-tube with high transparency requirements, of which the extruded tubes and wires are smooth-faced.

E.g. milk pipe, rubber strip, and medical tube

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стабильность цвета Высокая четкость | | |
| Используется | Медицинские/медицинские приложения Неспецифические пищевые приложения Трубка Применение проводов и кабелей | | |
| Внешний вид | Полупрозрачный | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.14 to 1.22 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 58 to 62 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | < 12 | % | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 8.50 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 400 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | > 25.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости | 1.0E+16 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая прочность | > 22 | kV/mm | ASTM D149 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

