

## Karina BLACK PVC COMPOUND 795D48/1-B-IS-SD-GF

(\*)

Стекловолокно

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

PVC COMPOUND WITH FIBER GLASS RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF AUTOMOTIVE PROFILES.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Используется	Автомобильные Приложения Профили		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.54 to 1.58	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.800 to 0.800		ME 12
Цвет b	-1.52 to 0.0800		ME 12
Color L	29.3 to 30.9		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	81 to 85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 4.0	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

