

REPOL® H020SU

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol H020SU is recommended for high tenacity Raffia Tapes used for making woven fabric for sacks, FIBCs & geotextiles. Repol H020SU contains Hindered Amine Light Stabiliser (HALS) for protection against UV rays.

| Главная Информация | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добавка | UV Stabilizer |
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт |
| Используется | Лента |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910 |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded) | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded) | 10 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded) | 1600 | MPa | ASTM D790A |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded) | 40 | J/m | ASTM D256 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 104 | °C | ASTM D648 |

| NOTE | |
|------|-------------------|
| 1. | Type I, 50 mm/min |
| 2. | Type I, 50 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

