# Escorene™ Ultra UL 8705 Series

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

Escorene Ultra UL 8705 is a relatively low viscosity copolymer containing 27.6% vinyl acetate, which has better modulus/tensile properties than similar materials with the same viscosity. It is well compatible with hydrocarbons and natural tackifiers and most waxes, and is suitable for making hot melt adhesives, glue rods, sealants and mixed waxes. The additives contained in UL 8705E can improve the fluidity and operability of particles.

| Главная Информация | | | |
|---|---|---|---|
| Добавка | UL 8705E: стабилизатор тепла<br>UL 8705: стабилизатор тепла | | |
| Формы | Частицы | | |
| **Физический** | **Номинальное значение** | **Единица измерения** | **Метод испытания** |
| Плотность | 0.953 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 800 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание винилацетата | 27.6 | wt% | ExxonMobil Method |
| **Твердость** | **Номинальное значение** | **Единица измерения** | **Метод испытания** |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 15 seconds | 69 | | ASTM D2240 |
| Shaw D, 15 seconds | 18 | | ASTM D2240 |
| **Механические** | **Номинальное значение** | **Единица измерения** | **Метод испытания** |
| Прочность на растяжение (Break) | 1.93 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 360 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant | 19.9 | MPa | ASTM D790 |
| **Анализ заполнения** | **Номинальное значение** | **Единица измерения** | **Метод испытания** |
| Melt Viscosity (190°C) | 9300 | mPa·s | ASTM D3236 |

**Юридическое заявление**

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat