

CYCOLAC™ FR23 resin

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

Flame retardant ABS (non-PBBE additives). Good properties/toughness. Excellent moldability. UL94 V-0 rated.

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-228348		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Хорошая производительность формования		
	Хорошая прочность		
	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
230°C/3.8 kg	6.8	g/10 min	ASTM D1238
220°C/5.0 kg	9.8	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	37.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.50 - 0.70	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²			ASTM D638
Yield	42.7	MPa	ASTM D638
Fracture	35.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³			ASTM D638
Yield	2.1	%	ASTM D638
Fracture	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴ (50.0 mm Span)	2720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵ (Yield, 50.0 mm Span)	73.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	270	J/m	ASTM D256
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)	41.8	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	83.9	°C	ASTM D648

1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	72.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525 ⁶
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM E831
Flow: -40 to 40°C	7.9E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	7.9E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
RTI Elec	60.0	°C	UL 746
RTI Imp	60.0	°C	UL 746
RTI Str	60.0	°C	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
2.31 mm	V-0	UL 94
2.49 mm	5VB	UL 94

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (200°C, 1000 sec ⁻¹)	310	Pa·s	ASTM D3835

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	Type 1, 5.0 mm/min
3.	Type 1, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min
6.	□□ В (120°C/h), □□2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

