

Kazan LDPE 153-03K

Low Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-167-00203335-2006

Главная Информация		
Добавка	Стабилизатор тепла Металлический Деактиватор 2	
Характеристики	Стабилизированный медный контакт Стабилизация тепла Устойчивость к окислению	
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Черный Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.919	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.21 to 0.39	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Поток расплава-Точность в пределах одной партии ¹	> 8.0	%
Impurities	< 3.00	count/g
Tear Strength	> 13.7	MPa
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 9.80	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 600	%
Электрический	Номинальное значение	
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.30	
NOTE		
1.	±	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

