

Haysite Plastics H232

Thermoset Polyester

Haysite Reinforced Plastics

Описание материалов:

Haysite Plastics H232 is a Thermoset Polyester product. It is available in North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость		
Внешний вид	Белый		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.83	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (Equilibrium)	0.28	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	46		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
-- 1	29.1	MPa	
-- 2	64.6	MPa	
Flexural Strength			ASTM D790
-- 3	67.9	MPa	
-- 4	132	MPa	
Прочность на сжатие ⁵	210	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига	75.3	MPa	ASTM D229
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ⁶	940	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность ⁷ (Air/Oil)	14	kV/mm	ASTM D149
Дуговое сопротивление	189	sec	ASTM D495
Dielectric Strength - in Air/Oil ⁸	48600	V	ASTM D149
Flame Spread Index	10.0		ASTM E84
Индекс разработанного дыма	1.28	MPa	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость

V-0

UL 94

NOTE

- | | |
|----|---------------|
| 1. | Crosswise |
| 2. | Lengthwise |
| 3. | Crosswise |
| 4. | Lengthwise |
| 5. | Flatwise |
| 6. | Lengthwise |
| 7. | Perpendicular |
| 8. | Parallel |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

