

Tekuform H13

Acetal (POM) Copolymer

TEKUMA Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Tekuform H13 is a polyoxymethylene (POM) copolymer material. This product is available in Europe.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.42 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Плавкий объем-расход (MVR) | 12.0 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 1.7 - 2.0 | % | ISO 294-4 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 220 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| 30°C | 8.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 230°C | 9.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |

Дополнительная информация

Tensile Strain at Yield, ISO 527: 205 to 225%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

