

SABIC® PPcompound 20MBTF

Talc

Polypropylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PPcompound 20MBTF is a talc filled masterbatch for use with SABIC®PP Super high impact copolymers and as such part of the SABIC® PP CS system.

SABIC® PPcompound 20MBTF is a designated automotive grade.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Talc | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Модификация удара | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Маточная смесь | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.33 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D, Injection Molded) | 68 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2/5/50 |
| Yield, 3.20 mm, Injection Molded | 27.0 | MPa | |
| Break, 3.20 mm, Injection Molded | 24.0 | MPa | |
| Растяжимое напряжение (Break, 3.20 mm, Injection Molded) | 10 | % | ISO 527-2/5/50 |
| Флекторный модуль ¹ (Injection Molded) | 2700 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C, Injection Molded) | 4.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Зубчатый изод ударная прочность | | | ISO 180/4A |
| 0°C, Injection Molded | 2.0 | kJ/m ² | |
| 23°C, Injection Molded | 3.0 | kJ/m ² | |
| NOTE | | | |
| 1. | Method I (3 point load) | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

