

Vikalloy P40

Acrylic (PMMA) + PVC

Viking Polymers, LLC

Описание материалов:

Vikalloy P40 is an acrylic acid (PMMA) PVC (PMMA PVC) material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific region. The processing method is: profile extrusion molding.

The main features of Vikalloy P40 are:

Flame Retardant

Impact resistance

chemical resistance

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая Огнестойкий		
Используется	Профиль		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Порошок Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	41.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2520	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	430	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	75.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed	81.1	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Notched Izod Impact Resistance, ASTM D256, 73°F: 7 - 9 ft*lb/in			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 2 температура.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 3 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 4 темп.	166 - 171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	166 - 171	°C
Температура адаптера	171 - 177	°C
Температура матрицы	171 - 177	°C

Инструкции по экструзии

Melt temperatures over 400°F should be avoided. Screw RPM's of 23 - 33 are typical.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat