

MAXAMID™ RC6G13-BK09

13% стекловолокно

Polyamide 6

Pier One Polymers, Inc.

Описание материалов:

MAXAMID™RC6G13 is available in natural and custom colors, internal and external lubricants, UV stabilized and other modifications. Manufactured with recycled content. Further information and details are available upon request.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 13% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Содержание золы	11 to 15	%	ASTM D4218
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	96.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3520	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	148	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	193	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	215	°C	ASTM D3418
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Рекомендуемая максимальная влажность	< 0.20	%	
Температура обработки (расплава)	232 to 288	°C	
Температура формы	65.0 to 120	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

