

# ExxonMobil™ LDPE LD 151 Series

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

LD 151 series low density polyethylene grade well combines high transparency and high stiffness. According to the requirements of surface performance, some additive components can be added.

Главная Информация	
Добавка	LD 151HR: Противоскользкий агент (400 ppm); Тепловой стабилизатор; Противоскользкий агент (650 ppm) LD 151GZ: Противоскользкий агент (1000 ppm); Стабилизатор тепла; Противоскользкий агент (1050 ppm) LD 151BW: стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	370	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	370	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
TD: Yield	15.0	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	22.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	18.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	430	%	ASTM D882
TD: Fracture	560	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	55	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	95	g	ASTM D1922
TD	170	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	73		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

## Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical, Inc. (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is a registered trademark of ExxonMobil Chemical, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

