

## ESENTTIA 20C65NA

Polypropylene Impact Copolymer

Polipropileno del Caribe S.A.

### Описание материалов:

Characteristics: High melt flow rate control reology Impact block copolymer polypropylene; very high impact/stiffness balance; tough weld line; with nucleant and antistatic additives.

Recommended for: Injection molding of rigid containers as pails, buckets, housewares, industrial applications; compounding for the automotive industry; TPO.

Главная Информация	
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент
Характеристики	Антистатический Блок сополимер Контролируемая реология Приемлемый пищевой контакт Высокий поток Высокая жесткость Ядро
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение Контейнеры Товары для дома Промышленное применение Ведро
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 1935/2004 EC 2023/2006 EC 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (a)(3)(i)(c)(1) FDA 21 CFR 177,1520 (b) FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (230°C/2.16 kg)	19	g/10 min	ASTM D1238
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>4</sup> (3.20 mm, Injection Molded)	1000	MPa	ASTM D790A
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	530	J/m	ASTM D256A
Gardner Impact <sup>5</sup> (-30°C, 3.20 mm, Injection Molded)	30.5	J	ASTM D5420
<b>NOTE</b>			
1.	Procedure B		
2.	Type I, 50 mm/min		
3.	Type I, 50 mm/min		
4.	Type I, 1.3 mm/min		
5.	Method A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

