

SEQUEL® 1480

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1480 thermoplastic polyolefin material is designed for large automotive exterior applications that require ductile impact properties at low temperatures, excellent paintability and processability. Sequel 1480 offers improved scratch and mar resistance compared to typical TPO products.

Typical Customer Applications:

Exterior Applications, Bumpers

Главная Информация			
Характеристики	Ковкий материал Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Болезненный Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильные внешние части		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield, 4.00 mm)	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков ² (23°C)	18.0	J	ASTM D3763
NOTE			
1.	150x10x4 mm specimen		
2.	2.20 m/sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

