

Baytec® 32513

Polyurethane

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baytec 32513 system exhibits good adhesion to a variety of clean metal substrates with no need for a primer. It exhibits resistance to common motor and hydraulic oils, including phosphate ester synthetics. Baytec 32513 system can be easily mixed using a static mixer, and reacts quickly at room temperature. As with any product, use of Baytec 32513 system in a given application must be tested (including but not limited to field testing) in advance by the user to determine suitability for use.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Маслостойкость	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	73	ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Component a	Mixing ratio by weight: 44, mixing ratio by capacity: 1.0	
Component B	Mixing ratio by weight: 100, mixing ratio by capacity: 1.7	

Дополнительная информация	
Part A	
Type: Isocyanate	
Appearance: Brown Liquid	
Specific Gravity: 1.22 to 1.24	
Viscosity: 150 to 250 cps	
Part B	
Type: Polyol	
Appearance: Black Viscous Liquid	
Specific Gravity: 1.63 to 1.67	
Viscosity: >6700 cps	
Gel Time: 195 to 255 sec	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

