

Toraypef® 30050 AE20

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 30050 AE20 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America.
Typical application: Foam.

Главная Информация

| | |
|-----------------|----------------|
| Используется | Пена |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Обработка пены |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Удельный вес ¹ | 0.0320 | g/cm ³ |
| Усадка ² | | |
| MD : 80°C | -3.8 | % |
| TD : 80°C | -1.8 | % |
| Толщина | 5.00 | mm |
| Твердость Сжатия-25% | 0.0360 | MPa |
| Удлинение | | |
| MD | 84 | % |
| TD | 69 | % |
| Гелевая фракция | 28 | % |

Эластомеры

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Прочность на растяжение | | |
| Across Flow : Yield | 0.240 | MPa |
| Flow : Yield | 0.413 | MPa |
| Tear Strength | | |
| Across Flow | 1.70 | kN/m |
| Flow | 1.00 | kN/m |

NOTE

| | |
|----|--------|
| 1. | Foamed |
| 2. | 22 hr |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

