

ArgoGraph® 46510

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Premium performance graphic film overlamine facestock

Characteristics:

Class A gloss finish

Highly conformable

Excellent abrasion resistance

Excellent low-temperature flexibility & cold crack resistance

UV resistant (3-5 year outdoor durability)

No additives - consistent, excellent adhesive compatibility/anchorage

Halogen free

Главная Информация			
Характеристики	Изготовитель		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Без галогенов		
	Гибкость при низкой температуре		
	Средний блеск		
Используется	Пленка		
	Ламинаты		
Метод обработки	Литье под давлением		
	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Поверхностное натяжение	> 35	mN/m	
UV Resistance - A10 ¹	No change at 3000 hours		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 g, CS-17 Wheel)	< 3.50	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск ² (60°)	> 80		ASTM D2457

Haze	< 1.0	%	ASTM D1003
------	-------	---	------------

NOTE

1. QUV using UVA bulb, 4 hours
50°C UV exposure, 4 hours 60°C
condensation.
2. OTM 3-309

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

