

Lytex 4142

70% стеклянная ткань

Ероху; Epoxide

Quantum Composites Inc.

Описание материалов:

Lytex 4142 is an epoxy matrix, woven glass fiber reinforced sheet molding compound. The glass reinforcement is 1581 style 0-90 biaxial glass cloth. Its use is suggested for applications where a woven fabric is desirable. Lytex 4142 can be compression molded using conventional equipment and fast cycles.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стеклянная ткань, 70% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Цикл быстрого формования | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Sms-лист формовочный состав | | |
| Метод обработки | Прессформа сжатия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.95 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность | 1.94 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.080 | % | ASTM D570 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 379 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 22800 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 579 | MPa | ASTM D790 |
| Компрессионный модуль | 33800 | MPa | ASTM D695 |
| Прочность на сжатие | 400 | MPa | ASTM D695 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 1300 | J/m | ASTM D256 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Время демолд (138°C) | 5.0 to 10 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

