

PRIMALENE WPP151F

Polypropylene Homopolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 18 melt flow homopolymer polypropylene

Applications:

Staple fiber

BCF

Filament yarn

Geotextile and agriculture

Injection Molding

Features:

Superior processing stability

Anti gas-fade stabilization

Good tear strength

Главная Информация			
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Хорошая стабильность обработки Хорошая прочность на разрыв Гомополимер		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Нити Штапельные волокна Текстильные изделия Пряжа		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	9.0	%	ASTM D638
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

