

Huaфон JF-W-3100

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

General Type

Characteristics

Mid hard type, close and uniform cell structure, good sense of touch.

Applications

Shoes, Bags

| Главная Информация | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Характеристики | Средняя твердость | |
| Используется | Сумки | |
| | Обувь | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Растворители | DMF | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Содержание твердых веществ | 29 to 31 | % |
| Вязкость (25°C) | 160 to 260 | Pa·s |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Модуль растяжения (100% Secant) | 9.00 to 11.0 | MPa |
| Прочность на растяжение | > 35.0 | MPa |
| Удлинение при разрыве | > 350 | % |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat