

## Monprene® CP-38225 XRD2 (PRELIMINARY DATA)

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Monprene CP-38225 XRD2 is a high performance thermoplastic elastomer designed for a variety of consumer product applications requiring a soft, rubber-like feel. Monprene CP-38225 XRD2 is a low hardness, low density, clear grade that is suitable for both injection molding and extrusion.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий удельный вес</p> <p>Без наполнителей</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Гладкость</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Средняя степень жидкости</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Смазка</p> <p>Твердость, низкая</p>		
Используется	<p>Ручка</p> <p>Шайба</p> <p>Спортивные товары</p> <p>Канцелярские принадлежности</p> <p>Замена резины</p> <p>Применение потребительских товаров</p> <p>Ручка</p>		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 1 second, injection molding	28		ASTM D2240
Shore A, 5 seconds, injection molding	25		ASTM D2240
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress <sup>1</sup>			ASTM D412
Transverse flow: 100% strain	0.600	MPa	ASTM D412
Flow: 100% strain	0.731	MPa	ASTM D412
Transverse flow: 300% strain	1.34	MPa	ASTM D412
Flow: 300% strain	1.81	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D412
Transverse flow: Fracture	7.05	MPa	ASTM D412
Flow: Fracture	6.90	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup>			ASTM D412
Transverse flow: Fracture	560	%	ASTM D412
Flow: Fracture	520	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>			ASTM D624
Transverse flow	23.3	kN/m	ASTM D624
Flow	21.2	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (23°C, 22 hr)	19	%	ASTM D395B

### Юридическое заявление

The information and recommendations contained in this bulletin are, to the best of our knowledge, accurate and reliable but no guarantee of their accuracy is made. All products are sold upon condition that purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for their particular purposes and uses and purchaser assumes all risks and liability for the results of use of the products, including use in accordance with seller's recommendations. Nothing in this bulletin constitutes permission or a recommendation to practice or use any invention covered by any patent owned by this company or others. There is no warranty of merchantability and there are no other warranties for the products described. For detailed Product Stewardship information, please contact us. Any product of Teknor Apex, including product names, shall not be used or tested in medical or food contact applications without the prior written acknowledgement of Teknor Apex as to the intended use. Please note that some products may not be available in one or more countries.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	171 - 204	°C
Средняя температура	171 - 204	°C
Передняя температура	171 - 204	°C
Температура сопла	171 - 204	°C
Температура обработки (расплава)	171 - 204	°C
Температура формы	16 - 32	°C
Давление впрыска	1.38 - 5.52	MPa
Скорость впрыска	Fast	
Back Pressure	0.172 - 0.689	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

### Инструкции по впрыску

Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C).

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 - 193	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160 - 193	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160 - 193	°C
Зона цилиндра 4 темп.	160 - 193	°C
Зона цилиндра 5 темп.	160 - 193	°C
Температура матрицы	160 - 193	°C

#### Инструкции по экструзии

Screw Speed: 30 to 100 rpm

#### NOTE

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | C mold, 510mm/min |
| 2. | C mold, 510mm/min |
| 3. | C mold, 510mm/min |
| 4. | C mold, 510mm/min |
| 5. | Type 1            |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

