

FHR Polypropylene P4G4K-038

Polypropylene Homopolymer

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

This product is not recommended for autoclave sterilization processes in the presence of aqueous solutions.

Главная Информация			
UL YellowCard	E336707-100613160		
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Гомополимер		
	Антистатические свойства		
	Высокое разрешение		
	Компонент пассивного источника		
Используется	Кухонные принадлежности Товары для дома Детали для подкожного инжектора		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	39.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1620	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	30	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	1.00	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	110	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	

Дополнительная информация

This product is not recommended for autoclave sterilization processes in the presence of aqueous solutions.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat