

polyvic® E-1838-IL TD

Polyvinyl Chloride

Unipack Plasindo

Описание материалов:

PVC Compound Medium Impact Strength

E-1838-IL TD, medium clarity with clear, has an balance stiffness and impact resist, designed for profile transparent (IC tube)

Features

Medium Impact Strength

Processing Methode

Extrusion

Typical Applications

Profile (IC tube)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Средняя четкость Средняя ударопрочность		
Используется	Профили Трубка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	14		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore A)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	58.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	220	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	55.9	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	78.2	°C	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Скорость горения	4.4	mm/min	ASTM D635
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	89.8	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	145 to 150	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	145 to 150	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150 to 155	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155 to 160	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	165 to 170	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 175	°C	
Температура адаптера	165 to 170	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat