

Generic PBT+PET

Polybutylene Terephthalate + PET

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT+PET

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43 - 1.66	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.43 - 2.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	80 - 120		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	48.0 - 96.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	1.8 - 4.3	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2480 - 12100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	35 - 130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	205 - 207	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	148 - 199	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121 - 150	°C	
Время сушки	3.0 - 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	255 - 266	°C	
Температура формы	69.3 - 80.4	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT+PET This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

