

Axiall PVC 8779

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized, general purpose extrusion compound designed for PVC waterstops per Corps of Engineers Specification CRD-C 572-74.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая гибкость		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	6.21	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	13.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	370	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

