

Generic MAH-g

Maleic Anhydride Grafted Polymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic MAH-g
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 0.875 - 0.960 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| 190°C/2.16 kg | 0.50 - 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 190°C/2.16 kg | 1.3 - 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (23°C) | 21 - 98 | | ASTM D2240, ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break, 23°C) | 8.00 - 16.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 20 - 1000 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 13.8 - 940 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 40.0 - 130 | °C | ASTM D1525 |
| Температура плавления (DSC) | 62.8 - 131 | °C | ISO 3146 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat