

Osterlene® LLH1018A

Linear Low Density Polyethylene

Osterman & Company

Описание материалов:

LLH1018 is a general purpose film grade linear low density made using gas-phase technology. The resin exhibits excellent toughness and strength when drawn down to thin gauges.

Suggested applications for this resin include its use as a blending resin, for industrial packaging, co-extrusion, industrial liners and garment bags. Osterlene LLH1018 meets the requirements of the Food and Drug Administration, 21 CFR Section 177.1520. This regulation allows the use of this olefin polymer in "...articles or components of articles intended for use in contact with food." Specific limitations may apply. Contact your Osterman sales representative for more information.

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент (7000 ppm)		
Характеристики	Низкая плотность		
	Высокая прочность		
	Устойчивость к царапинам		
	Хорошее Отшелушивание		
	Хорошая прочность		
Используется	Универсальный		
Используется	Подкладка		
	Сумка		
	Промышленное применение		
	Универсальный		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Кокструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.95	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	32.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	24.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	520	%	ASTM D882
TD: Fracture	780	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	400	g	ASTM D1922
TD	630	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (45°)	33		ASTM D523
Haze	21	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat