

PLYADECK PF-570/E570

Polyurethane

DIC Corporation

Описание материалов:

A wide variety of resin designs can be applied to urethane-based floors, which are very resistant to shocks and abrasion and are used in factories, offices, athletic fields and many other places.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Низкое трение Амортизационный	
Используется	Напольное покрытие Обслуживание/ремонт напольных покрытий	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	95	JIS A6021
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	11.8	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	250	%
Tear Strength	45.0	kN/m
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Viscosity		
25.0°C ¹	1.20	Pa·s
25.0°C ²	1.30	Pa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Mixing Ratio	1 : 1	
NOTE		
1.	Hardening Agent (E-570)	
2.	Base Resin (PF-570)	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

